

# DRY-TOP KONSTRUKTION FÖR LÖSLÄGGNING VID FUKT ÖVER 85% RF

**METODEN FUNGERAR VID SJÄLVBÄRANDE ÖVERSPACKLING OCH LÄGGNING AV GOLVMATERIAL UTAN SPACKLING ELLER LIMNING, T.EX. LAMINATGOLV OCH GOLVPLATTOR.**

UZIN MTS SYSTEM tillsammans med DRY-TOP spärrlaminat för fukt % över 85 RF. Fukt- och alkalitet-resistent system, som tillsammans med DRY-TOP spärrlaminat också fungerar som fukt, radon och emissionsspärr. Beständig mot fukt upp till 99 % RF på oupplärda undergolv. Fungerar ihop med golvvärme med en yttemperatur under 50 grader C.

## UNDERGOLV

Undergolv av cement eller betong med för hög fuktighet. Undergolvet ska vara stabilt, bärande, sprickfritt. Undergolv av cement och betong skall vid behov slipas/fräsas/blästras, rengöras och dammsugas. Vid läggningstillfället skall fukthalten understiga 96 % RF.

## PRIMNING (VID BEHOV AV SPACKLING)

1. Primning: Undergolvet primas med UZIN PE 360 PLUS.
2. Säkerställ att ytan är jämt mättad. Var uppmärksam på torktiderna!

## SPACKLING (VID BEHOV)

Vid skiktjocklekar över 5 mm placeras UZIN expansionsremsa vid alla avgränsningar för att förhindra att spackelmassan rinner ner i anslutningsfogarna.

- a. UZIN NC 161 blandas noga, hälls ut på det primade undergolvet och fördelas jämnt med en spackelraka. Spacklet avluftas sedan med en UZIN / Wolff piggroller. Var uppmärksam på torktiden!
- b. UZIN NC 182 Spackla ytan med hjälp av en spackelspade. Observera torktiden!

## LÄGGNING:

Prima en remsa längs väggarna med UZIN PE 360 PLUS för bästa fäste av DRY-TOP Butyl kantförseglingstape. DRY-TOP spärrlaminat rullas ut på underlaget. Våderna lägges med drygt 50 mm överlapp och tejpas ihop med DRY-TOP dubbelhäftande Butyltape. Kantförsegling skall därefter ske. Spärrlaminatet fästes med tape mellan laminatet och undergolvet med DRY-TOP dubbelhäftande Butyl kantförseglingstape. Var noga med tejningen vid skarvar och kantförsegling. Det är avgörande för den absoluta tätheten. Täta skarvar vid montering av kantförseglingen. Hörntätning och komplettering mot ev trösklar sker med DRY-TOP Skarv Alu. Spärrlaminatet vikts, med fördel, upp mot väggarna för att undvika vattensador och fästes med lim.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Vi friskriver oss från ansvar vid användande av läggningsanvisningen där förutsättningarna på något vis avviker eller inte omfattas av beskrivningen ovan. Ring gärna oss vid frågor gällandeläggning av vårt material.

# DRY-TOP Metal Spärrlaminat TÄT PÅ ATOMNIVÅ

## GARANTI

DRY-TOP Spärrlaminat innehåller ett porfritt metallskikt. Det ger en unik täthet mot emissioner. De omslutande plastskikten är till för att göra materialet limbart och att skydda och bevara metallen över tid. Det är bara metall och glas, av tänkbara material, som har denna unik täthet mot emissioner.

Vi har över 20 års praktisk erfarenhet av materialets goda bestånd. Tillverkningen sker i Sverige med fasta materialspecifikationer och hos samma producent.

Vid läggning enligt av oss godkända anvisningar lämnar vi alltid 10 års funktionsgaranti avseende materialets goda bestånd och täthet mot alla i byggsammanhang förekommande emissioner.

DRY TOP AB

Tomas Blick